

OCTAPEEL EASY COATE-Folie lichidă de protecție temporară, exfoliabilă, aplicabilă cu pensula

DESCRIEREA PRODUSULUI

- OCTAPEEL Easy Coate este un component pe bază de apă, produs dintr-o emulsie de polimer reciclată 100% și reciclabilă la finalul ciclului de utilizare.
- OCTAPEEL Easy Coate a fost special dezvoltat pentru aplicare cu pensula sau rola pentru protecția tamplariilor cu geam termopan și a altor suprafețe.
- După aplicare în 2-3 straturi, OCTAPEEL Easy Coate formează un strat durabil, semi-transparent și elastic, ușor de îndepărtat de pe suprafață odată ce s-a uscat.
- OCTAPEEL Easy Coate este rezistent la aproape toate tipurile de poluare, inclusiv vopsea, markere, graffiti, așchii de piatră, scurgeri de var sau moloz.
- Odată uscat, Octapeel Easy Coate este complet rezistent la apă, UV și îngheț, ceea ce îl face cea mai bună alegere pentru locațiile în care este de așteptat o expunere ridicată la umiditate (ploaie).

UTILIZARE

- OCTAPEEL Easy Coate a fost special dezvoltat ca un strat de protecție temporară și poate fi utilizat pe toate suprafețele ușor poroase sau neporoase, cum ar fi sticlă, material plastic, ramele ferestrelor, fațade, beton, etc.
- Utilizările OCTAPEEL Easy Coate sunt practic nelimitate. Pentru mai multe detalii, contactați consilierii noștri tehnici.

CARACTERISTICI

- Complet rezistent la UV;
- Semi-transparent;
- Se îndepărtează fără a lăsa reziduuri;
- Rezistent la expunerea la umiditate (ploaie) și îngheț după aplicare și uscare completă;
- Rezistent la vopsea, graffiti și cerneală;
- Rezistent la acțiuni mecanice, murdărie, moloz, pilitura, etc.;
- Fără solvent;

DATE TEHNICE

- Miros: Fără miros;
- Culoare: Alb;
- Greutate specifică: 1,06 kg/l;
- PH: aproximativ 9-10;

CONDIȚII DE APLICARE

- Temperatura ambientală: maxim 30°C, minim 5°C;
- Temperatura suprafețelor: maxim 30°C, minim 5°C;
- Umiditate relativă: maxim 85%. Nu aplicați dacă plouă sau se așteaptă ploaie sau îngheț în următoarele 12 ore de la aplicare;
- Destinat utilizării profesionale.

INSTRUCȚIUNI

1. Folosiți produse de mascare pentru a proteja diferite zone, precum instalația de ventilație, șina de ghidare, perii antipraf, obiecte textile, gips-carton, glafuri, etc.
 2. Aplicați OCTAPEEL Easy Coate în minim două straturi, cu o pensulă sau cu o rola cu par scurt. Aplicați al doilea strat transversal peste primul. Respectați un consum minim de 0,3 - 0,6 kg/m². Un strat subțire poate avea ca rezultat o acoperire greu de îndepărtat.
 3. După ce folia OCTAPEEL Easy Coate și-a îndeplinit scopul, aceasta se îndepărtează ușor, într-o singură bucată, trăgând-o ferm de pe suprafața acoperită, începând de la un colț.
- USCARE: Între 4 - 24 ore, în funcție de temperatura mediului ambiant, precum și de grosimea peliculei

AMBALARE: găleată de 2,5 kg, 5 kg, 10 kg și 20 kg.

CONSUM

- 0,3 - 0,6 kg/m², acesta depinzând de mai mulți factori, precum: suprafața pe care este aplicată, procedeul de aplicare, experiența utilizatorului, etc.

INFORMAȚII PRACTICE

- Nu diluați sau amestecați cu alte produse;
- Omogenizați înainte de utilizare;
- Nu se aplică în condiții de ploaie sau când se așteaptă ploaie sau îngheț în următoarele 12 ore de la aplicare;
- Pe suprafețele puțin poroase poate adera mai bine decât pe suprafețele netede, dure. Se aplică un strat foarte gros pe suprafețele puțin poroase (>0,6 kg/m²), alternativ se aplica și un al doilea strat;
- Aplicare cu pensula sau cu o rola cu par scurt.
- După utilizare, curățați imediat ustensilele cu apă;
- Nu aplicați pe lemn, suprafețe tratate cu produse (lacuri, vopsele, etc.) pe baza de apă sau pe zidărie foarte absorbantă;
- La contactul cu apa pe termen lung, folia poate deveni albă și opacă, dar acest lucru nu afectează performanța produsului, respectiv a acoperirii.

DEPOZITARE ȘI GARANȚIE

- Poate fi păstrat cel puțin 12 luni în ambalajul original sigilat. A se păstra într-un loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Purtați mănuși și ochelari de siguranță. Folosiți întotdeauna o mască, pentru a evita inhalarea aerosolilor în timpul aplicării prin pulverizare.